



DURACIELOS® Cielorraso Acústico de Fibra Mineral “Blended Density”

“La Próxima Generación en Cielorrasos Removibles “

→ Este cielorraso **DURACIELOS®** Concorde de fibra mineral de “blended density” especialmente formulado, ofrece excepcionales propiedades acústicas, estéticas y estructurales a un valor accesible.

→ Gracias a la significativa reducción de aditivos orgánicos tales como la celulosa (papel) que son ingredientes estándar en la mayoría de los cielorrasos de fabricación por prensado-húmedo, el **DURACIELOS®** Concorde provee fuerza superior, disminución de sonido, y resistencia a la humedad—todo en una placa con un espesor nominal de 1/2” y 5/8”. Este cielorraso innovador utiliza una combinación de tecnologías Japonesa y Americana.



→ La pintura látex ultra blanca con aditivos repelentes al agua, y el limpio diseño de fisura fina no-direccional, es la opción preferida entre arquitectos perspicaces y propietarios.

CONCORDE



Características Físicas:

Dimensiones:	Nominal 1/2”x2’x2’ Borde Cuadrado (CN-1222) ó Rebajado (CN-1222RE) Nominal 1/2”x2’x4’ Borde Cuadrado (CN-1224) Nominal 5/8”x2’x2’ Borde Cuadrado (CN-5822) ó Rebajado (CN-5822RE) Nominal 5/8”x2’x4’ Borde Cuadrado (CN-5824)
Material:	Fibra Mineral Prensado-Húmedo
Superficie Recubierta:	Pintura Látex Vinílica Ultra Blanca
Diseño:	Fisurado No-Direccional
Densidad:	300-350kgs/m3
Rango NRC:	0.40 - 0.60
Rango CAC:	25 – 35
Reflexión de la Luz:	LR-1
Clasificación:	Tipo III, Forma 2, Diseño C D
Certificaciones:	ISO9001:2000; ISO1182:1990



Fabricado bajo las normas ASTM-1264, Fed Spec SS-S-118b. Índice de Propagación de Llama Clase A; Resistencia a la Humedad de hasta RH90% y 50°C; Clasificación contra Incendio Grado A (GB/T5464-1999); Conductividad Térmica (W/Mc at 50°C): 0.038 (m x K) cuando se prueba de acuerdo con DIS5658:1993. Este producto no contiene Asbestos ni Formaldehído, y es favorable al Medio Ambiente.

SODECO S.A.

Grajales 2509
Santiago, Chile
Teléfono (562) 689-0400
Fax (562) 689-4154
www.sodeco.cl
sodecosa@sodeco.tie.cl

Distribuidor: